

VOLNÁ TŘÍDA

Třívrstvé parketové dílce

Volná třída je klasifikace vzhledu využívaná výrobcem, stanovená podle čl. 4.4.2.2 „Volná třída“ v ČSN EN 13489 „Dřevěné podlahoviny – Vícevrstvé parketové dílce“ v souladu se základy pro klasifikaci volné třídy v příloze B.

Třída je definována klasifikací založené na pravidlech vzhledu líce a skrytých částí (rub a boky) dřevin, používaných pro vícevrstvé parkety. Líc zahrnuje všechny viditelné povrchy prvku, tedy i zkosenou hranu, pokud existuje.

Klasifikace je založena na zásadách uvedených v následující tabulce:

| Líc prvku | | | |
|--|--|--|--|
| Znaky | Mezní hodnota | | |
| | Selekt | Natur | Rustik |
| Zdravá běl | Nedovoluje se | Nedovoluje se | Nedovoluje se |
| Suky ^a Zdravé a srostlé | Dovolují se malá očka v barvě dřeva | Dovolují se do 50 mm, Černé suky do 15 mm | Dovolují se do 80 mm |
| Shnilé | Nedovolují se | Nedovolují se | Dovolují se do 30 mm |
| Tmelené | Nedovolují se | Dovolují se tmelené prasklé suky do 30 mm, vypadlé suky do 15 mm | Dovolují se |
| Žluté zbarvení | Nedovoluje se | Nedovoluje se | Nedovoluje se |
| Výsušné trhliny | Nedovolují se | Nedovolují se | Dovolují se tmelené trhliny způsobené suky a koncové trhliny do 150 mm |
| Zárosty | Nedovolují se | Nedovolují se | Dovolují se |
| Blesková trhlina | Nedovoluje se | Nedovoluje se | Nedovoluje se |
| Středová trhlina | Nedovoluje se | Nedovoluje se | Dovoluje se |
| Koncová trhlina | Nedovoluje se | Nedovoluje se | Dovoluje se do 25 cm |
| Pokřivení vláken | Nedovoluje se | Dovoluje se | Dovoluje se |
| Odklon vláken | Dovoluje se (radiální řez) | Dovoluje se (radiální a tangenciální řez) | Dovoluje se |
| Zdravé jádro | Dovoluje se | Dovoluje se | Dovoluje se |
| Barevné rozdíly | Dovoluje se přírodní rostlá barva s lehkými růstovými vadami dřeva | Dovolují se přirozené lehké přírodní růstové odstíny | Dovolují se |
| Stopy po prokládání | Nedovoluje se | Nedovoluje se | Nedovoluje se |
| Dřeňové paprsky | Dovolují se | Dovolují se | Dovolují se |
| Biotické znehodnocení | Nedovoluje se | Nedovoluje se | Nedovoluje se |
| Skryté části | | | |
| Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy. | | | |

^a Trhliny v sucích a díry po sucích musí být vyplněny

Pro neodstranitelné rozdíly v klasifikaci se výjimečně připouští, že 3 % lamel v dodávce může být z jiné třídy nebo neshodné s výše uvedenou klasifikací. Všechny tyto lamely z jiných tříd jsou přípustné, pokud nenarušují celkové vzhledové vyznění podlahy.

KLASIFIKACE VZHLEDU



Znaky se měří podle ČSN EN 1310 (suky se hodnotí podle obecné metody 4.1 v ČSN EN 1310:1997). Biotické znehodnocení se měří podle ČSN EN 1311.